

ワイヤボンダ



ワイヤボンダ
超音波工業（株）
USW-5Z60K

平成9年度導入

【主な用途・仕様】

金属ワイヤのボンディング

- ・ 試料サイズ：φ 2 インチ
- ・ ステージ温度：常温～200°C
- ・ 超音波発信：60kHz、最大 1W
- ・ 摘要ワイヤ Al 線：φ 20～75 μm, Au 線：φ 20～50 μm

【担当部署】 電子情報システム部：MEMS グループ

【設備使用の項目・使用料】 ワイヤボンダ

【受託試験の項目・手数料】 マイクロマシニング加工 (A)