

マーチンデール摩耗試験機

【PPT Holdings Ltd.製 James Heal 1609】 平成29年度導入

- ・ JIS L 1096 摩耗強さ及び摩擦変色性 E法 (マーチンデール法)にもとづき、生地や皮革、コーティングなどの摩耗強さを試験することができます。



- ・ 円形のサンプルを標準摩擦用ウール生地にてリサージュ図形を描きながら摩擦し、サンプルがエンドポイント(糸切れ、変退色、外観変化で判定)に達するまでの摩擦回数を測定します。
- ・ ISOを始めとする国際規格にも準拠しています。
- ・ 治具を変えることでJIS L 1076 J法であるISO法ピリング試験も行うことができます。

仕様	
ステーション数	9
荷重	9kPa または 12kPa

使用方法	
	項目
委託試験	マーチンデール摩耗試験
設備使用	—

* 料金は別途料金表をご確認ください。

担当部署：化学材料表面技術部